

aramar V240

TEJIDO IGNÍFUGO PERMANENTE
NON FLAMMABLE FABRIC



DESCRIPCIÓN:



Protección confortable al fuego
y al calor.

*Comfortable protection against fire
and heat.*

COLORES:

a) Colores Estándar

Standard Colors



b) Colores Personalizados

Customized colors



ARAMAR
V240



EN 11612

ARAMAR
V240



EN 15614

ARAMAR
V240



EN 1149-3

ARAMAR
V240FC



EN 13034

Artículo Article
ARAMAR
V240

Composición <i>Composition</i>	META CV FR EA PARA AT
Ligamento <i>Weave</i>	Sarga 2/1 - Twill 2/1
Peso <i>Weight</i>	240 g/m ² ± 5%
Ancho útil <i>Usable width</i>	145 cm

Características Técnicas <i>Technical Specs</i>	Resultados <i>Results</i>	Normativa <i>Standard</i>	
Resistencia al Calor <i>Heat Resistance</i>	180°: Cumple <i>Pass</i>	EN 11612 ISO 17493	
Propagación a la Llama <i>Limited Flame Spread</i>	A1 - A2		ISO 15025
Calor Convectivo <i>Convective Heat</i>	B1		ISO 9151
Calor Radiante <i>Radiant Heat</i>	C1		ISO 6942
Calor por Contacto <i>Contact Heat</i>	F1		ISO 12127
Protección para Forestales <i>Protective Clothing Forest Firefighter</i>	Cumple <i>Pass</i>	ISO 15614	
Antiestático <i>Antistatic</i>	Cumple <i>Pass</i>	EN 1149-3	
Antiácido <i>Antiacid</i>	ARAMAR V240FC	EN 13034	
Rescate <i>Rescue</i>	Cumple <i>Pass</i>	EN 16689	
Resistencia al Vapor de Agua <i>Water Vapor Resistance</i>	Ret: 3,72 m ² Pa/W	EN 31092	
Resistencia Térmica <i>Thermal Resistance</i>	Rct: 0,0173 m ² K/W	EN 31092	
Resistencia a la Tracción <i>Tensile Strength</i>	Urdimbre <i>Warp</i> 1430 N (± 10%) Trama <i>Weft</i> 925 N (± 10%)	EN 13934-1	
Resistencia al Desgarro <i>Tear Resistance</i>	Urdimbre <i>Warp</i> 75N (- 5 N) Trama <i>Weft</i> 40 N (- 5 N)	EN 13937-2	
Resistencia al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	5	EN 12945-2	
Resistencia a la Abrasión <i>Abrasion Resistance</i>	50.000 rev	EN 12947-2	
Estabilidad Dimensional <i>Dimensional Change</i>	Urdimbre <i>Warp</i> < 3% Trama <i>Weft</i> < 3%	EN ISO 5077	

Ensayos realizados en laboratorio interno
Testing done at internal laboratory

Rev.05



Artículo Article
ARAMAR
V240

Composición <i>Composition</i>	META CV FR EA PARA AT
Ligamento <i>Weave</i>	Sarga 2/1 - Twill 2/1
Peso <i>Weight</i>	240 g/m ² ± 5%
Ancho útil <i>Usable width</i>	145 cm

Solideces de Color <i>Color Fastness</i>		Degradación <i>Change</i>	AC	CO	PA	PES	PC	WO
Lavado <i>Washing</i>	ISO 105 C06 at 60°	5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
Lavado en Seco <i>Dry Cleaning</i>	ISO 105 D01							
Sudor Ácido <i>Acid Perspiration</i>	BS EN ISO 105 E04							
Sudor Alcalino <i>Alkali Perspiration</i>								
Luz Artificial <i>Artificial Light</i>	EN ISO 105 B02							

		Degradación <i>Change</i>		Descarga <i>Staining</i>	
		Urdimbre <i>Warp</i>	Trama <i>Weft</i>	Urdimbre <i>Warp</i>	Trama <i>Weft</i>
Frote en Seco <i>Dry Rubbing</i>	EN ISO 105 X12	5	5	5	5

		Degradación <i>Change</i>			Descarga <i>Staining</i>	
		Seco <i>Dry</i>	Húmedo <i>Damp</i>	Mojado <i>Wet</i>	Húmedo <i>Damp</i>	Mojado <i>Wet</i>
Planchado <i>Hot Pressing</i>	EN ISO 105-X11	5	5	5	5	5

