

plusmark AT265EA FC

TEJIDO IGNÍFUGO PERMANENTE
NON FLAMMABLE FABRIC



DESCRIPCIÓN:


Protección confortable al fuego
y al calor.

*Comfortable protection against fire
and heat.*

COLORES:

a) Colores Estándar

Standard Colors



b) Colores Personalizados

Customized colors



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105058485



PLUSMARK
AT265EA



PLUSMARK
AT265EA



PLUSMARK
AT265EA



PLUSMARK
AT265EA HV



PLUSMARK
AT265EA FC



Artículo Article
PLUSMARK
AT265EA FC

Composición <i>Composition</i>	100% PMK
Ligamento <i>Weave</i>	SARGA - <i>Twill 2/1</i>
Peso <i>Weight</i>	265 g/m ² ± 5%
Ancho útil <i>Usable width</i>	147 cm

Características Técnicas <i>Technical Specs</i>	Resultados <i>Results</i>	Normativa <i>Standard</i>
Resistencia al Calor <i>Heat Resistance</i>	180°: Cumple Pass 260°: Cumple Pass*	ISO 17493
Propagación a la Llama <i>Inflammability</i>	A1	ISO 15025
Calor Convectivo <i>Convective Heat</i>	B1	ISO 9151
Calor Radiante <i>Radiant Heat</i>	C1	ISO 6942
Calor por Contacto <i>Contact Heat</i>	F1	ISO 12127
Arco Eléctrico <i>Electric Arc</i>	Clase 1 <i>Class 1</i>	EN 61482-1-2
Antiestático <i>Antiestatic</i>	Cumple Pass	EN 1149-3
Alta Visibilidad <i>High Visibility</i>	PLUSMARK AT265EA HV	EN 20471
Antiácido <i>Antiacid</i>	Cumple Pass	EN 13034
Protección para Forestales <i>Protective Clothing Forest Firefighter</i>	Cumple Pass	ISO 15614
Rescate <i>Rescue</i>	Cumple Pass	EN 16689
Resistencia al Vapor de Agua <i>Water Vapor Resistance</i>	Ret: 3,95 m ² Pa/W	EN 31092
Resistencia Térmica <i>Thermal Resistance</i>	Rct: 0,0159 m ² K/W	EN 31092
Resistencia a la Tracción <i>Tensile Strength</i>	Urdimbre <i>Warp</i> 1386 N (± 10%) Trama <i>Weft</i> 660 N (± 10%)	EN 13934-1
Resistencia al Desgarro <i>Tear Resistance</i>	Urdimbre <i>Warp</i> 45 N (- 5 N) Trama <i>Weft</i> 45 N (- 5 N)	EN 13937-2
Resistencia al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	5.000 Rev: 4 - 5	EN 12945-2
Resistencia a la Abrasión <i>Abrasion Resistance</i>	50.000 rev.	EN 12947-2
Estabilidad Dimensional <i>Dimensional Change</i>	Urdimbre <i>Warp</i> < 3% Trama <i>Weft</i> < 3%	EN ISO 5077

*Requerimiento sólo con acabado especial - Requirement only with special finishing

Rev. 01



Artículo Article
PLUSMARK
AT265EA FC

Composición <i>Composition</i>	100% PMK
Ligamento <i>Weave</i>	SARGA - <i>Twill 2/1</i>
Peso <i>Weight</i>	265 g/m ² ± 5%
Ancho útil <i>Usable width</i>	147 cm

Solideces de Color <i>Color Fastness</i>		Degradación <i>Change</i>	AC	CO	PA	PES	PC	WO
Lavado <i>Washing</i>	ISO 105 C06 at 60°							
Lavado en Seco <i>Dry Cleaning</i>	ISO 105 D01							
Sudor Ácido <i>Acid Perspiration</i>	BS EN ISO 105 E04							
Sudor Alcalino <i>Alkali Perspiration</i>								
Luz Artificial <i>Artificial Light</i>	EN ISO 105 B02							

		Degradación <i>Change</i>		Descarga <i>Staining</i>	
		Urdimbre <i>Warp</i>	Trama <i>Weft</i>	Urdimbre <i>Warp</i>	Trama <i>Weft</i>
Frote en Seco <i>Dry Rubbing</i>	EN ISO 105 X12				
Frote en Húmedo <i>Wet Rubbing</i>	EN ISO 105 X12				

		Degradación <i>Change</i>			Descarga <i>Staining</i>	
		Seco <i>Dry</i>	Húmedo <i>Damp</i>	Mojado <i>Wet</i>	Húmedo <i>Damp</i>	Mojado <i>Wet</i>
Planchado <i>Hot Pressing</i>	EN ISO 105-X11					

